

CERA ALL'ACQUA POLI-WALL

SCHEDA

CERE NATURALI IN
EMULSIONE ACQUOSA

Caratteristiche Tecniche

Aspetto: pasta cremosa bianca

Temperatura di ebollizione:

100°C

PH: 5.5-6.0

Punto di fusione: 85°C

Residuo secco: 25

INDICAZIONI

Descrizione

La cera all'acqua POLI-WALL è un'emulsione professionale di cere naturali di elevata qualità (cera carnauba) in acqua. Priva di qualsiasi tipo di solvente, si presenta come una pasta cremosa pronta all'uso di colore bianco e dal gradevole profumo.

La cera all'acqua POLI-WALL può essere impiegata per la lucidatura a cera e la protezione di diverse superfici poste all'interno, al pari della cera in pasta a solvente, con il vantaggio di non rilasciare cattivi odori e nocive esalazioni da solvente.

La cera all'acqua POLI-WALL risulta quindi essere un prodotto ideale per la finitura di stucco veneziano, marmorino, intonaco, legno, marmo e pietra in genere. Superfici sulle quali lascia un film protettivo trasparente dall'elevata lucentezza e dal piacevole effetto vellutato.

Modalità di applicazione

Prima dell'applicazione della cera all'acqua si consiglia di pulire accuratamente le superfici da trattare. Applicare quindi direttamente la cera tale e quale in piccole quantità sul supporto da trattare con l'ausilio di una pennellina piatta, di paglietta d'acciaio extra fine o con un semplice un tampone (es. panno di cotone), avendo cura di stendere il prodotto in modo uniforme "tirandolo" bene. Dopo l'applicazione della cera all'acqua e prima della lucidatura, sarà necessario lasciar asciugare il prodotto per circa 30 minuti in caso di temperature elevate e bassa umidità. In caso di basse temperature ed elevata umidità, può essere necessario attendere anche alcune ore.

Dopo avere atteso l'asciugatura della cera, sarà possibile eseguire la lucidatura manualmente con un panno di lana eseguendo movimenti rotatori ed esercitando pressione sul supporto fino ad ottenere la brillantezza desiderata. Nel caso invece di finitura di superfici lignee a poro aperto o semiaperto, è necessario eseguire la lucidatura con panno seguendo le venature del legno.

