

SINTOLIT VERTICALE

SCHEDA

RESINA POLIESTERE
CARICATA

Caratteristiche Tecniche

Aspetto: pasta cremosa
tixotropica
Odore: caratteristico di stirene
Contenuto di stirene: 15%
Tix index: >6.52
Densità: 1.8 gr/ml
Punto di infiammabilità: 53°C
Punto di autoaccensione: 490°C
Punto di ebollizione: 145°C
Solubilità in acqua: no
Rapporto catalisi: 100:3 in
volume (=3%)
Tempo di lavorazione (Pot Life):
3 minuti
Tempo di indurimento finale: 30
minuti

INDICAZIONI

Descrizione

Resina poliestere in pasta, caratterizzata da un rapido indurimento e da un'elevata capacità di adesione e tenuta, anche se posta all'esterno. Grazie a queste caratteristiche, il Sintolit Verticale è un prodotto ideale per l'incollaggio e la stuccatura di marmo, ceramica e pietra in genere anche in verticale.

Il Sintolit può essere inoltre utilizzato per la ricostruzione di parti mancanti da stampi in gomma siliconica tramite applicazione a spatola. Il Sintolit Verticale è disponibile in 3 colorazioni (bianco, paglierino e nero), ma può essere anche facilmente colorato aggiungendo pigmenti in polvere nell'impasto.

Il prodotto viene fornito con il relativo indurente (Perossido di Benzoile al 3% in volume).

Modalità di applicazione

Prima dell'applicazione del Sintolit Verticale assicurarsi che la superficie da trattare sia asciutta e pulita.

Prelevare quindi dal flacone più grande la quantità di resina necessaria al lavoro da eseguire ed aggiungere l'indurente nella proporzione di un chicco di caffè per una noce di resina (circa il 3% in volume).

Mescolare bene i due componenti fino alla completa omogeneizzazione ed applicare a spatola (tempo di lavorazione 3 minuti circa). L'indurimento finale avverrà in 30 minuti circa. Ricordiamo come le basse temperature allungano i tempi di lavorazione ed indurimento mentre le alte temperature li accorciano. Gli utensili possono essere puliti con alcool etilico o acetone puro.

Manipolazione e stoccaggio

Il prodotto si conserva per 6 mesi nel suo imballo originale a temperature comprese tra +15-21°C. Il tempo di stoccaggio può essere significativamente ridotto se il prodotto viene esposto alla luce. Evitare contatto e inalazione. Non fumare. Conservare lontano dal calore, fiamme e scintille. Indicazione per i locali: freschi ed areati



ANTICHITA' BELSITO s.r.l.
Via Carlo Sereni, 18 – 00146 Roma (RM)
Tel. 06.55.92.262
Fax. 178.220.7800
E-mail : info@antichitabelsito.it
Web : www.antichitabelsito.it

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre attuali conoscenze e sono riferite unicamente al prodotto indicato.
L'utilizzatore è tenuto ad accertare l'idoneità di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico del prodotto.